Испытательная лаборатория «Тест-контроль»
Аттестат РОСС RU.31578.04ОЛН0.ИЛ36
Срок действия с 14.03.2024 года по 13.03.2027 года
Адрес: 141270, Московская область, Пушкинский городской округ, рп. Софрино, улица Патриарха Пимена, 3Б

Утверждаю:
Начальник лаборатории

А.Ф. Шишкин
21.07.2025 года

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 001/А-21/07/25 от 21.07.2025 года

Заказчик испытаний, адрес заказчика[1]	Общество с ограниченной ответственностью «Кальматрон-Н». Адрес: 630088, РОССИЯ, г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, д. 51/6, оф. 20
Наименование объекта испытаний[1]	Состав гидроизоляционный однокомпонентный полимерный «КАЛЬМАТРОН-АКРИЛАСТ, П4, В42,5, W16»
Изготовитель[1]	Общество с ограниченной ответственностью «Кальматрон-Н». Адрес: 630088, РОССИЯ, г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, д. 51/6, оф. 20
План (метод) отбора образцов[1]	Отбор образцов произведен в соответствии с ГОСТ Р 58972-2020, акт отбора образцов № 001/А-21/07/25
Идентификационный номер образца	№ 001/А-21/07/25
Испытания проведены на соответствие требованиям	ТУ 5745-008-47517383-2008 «Составы ремонтные гидроизолирующие на цементной основе. Технические условия»

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Инженер-испытатель: П.С. Попов

Показатель (характеристика)	Методика испытаний	Нормируемое значение	Результат испытаний
1	2	3	4
Внешний вид	ТУ 5745-008-47517383-2008	Сыпучий порошок серого цвета	Сыпучий порошок серого цвета
Влажность смеси, масс. % не более	ТУ 5745-008-47517383-2008	0,3	0,1
Насыпная плотность, кг/м^3	ТУ 5745-008-47517383-2008	1300±100	1310
Максимальный размер заполнителя, мм	ТУ 5745-008-47517383-2008	0,63	0,63
В/Т	ТУ 5745-008-47517383-2008	0,18-0,21	0,19
Текучесть, см, не менее	ТУ 5745-008-47517383-2008	40	42
Подвижность (удобоукладываемость) по расплыву кольца, мм	ТУ 5745-008-47517383-2008	185-210	190
Сохраняемость первоначальной подвижности	ТУ 5745-008-47517383-2008	30-40	35

[1] Информация предоставлена заказчиком

Показатель (характеристика)	Методика испытаний	Нормируемое значение	Результат испытаний
1	2	3	4
(жизнеспособности), мин, не менее			
Прочность при изгибе через 28 сут, МПа, не менее	ТУ 5745-008-47517383-2008	2,0	2,2
Прочность при сжатии через 28 сут, МПа, не менее	ТУ 5745-008-47517383-2008	20,0	27,5
Прочность сцепления с бетонным основанием, МПа, не менее	ТУ 5745-008-47517383-2008	1,8	2,2
Водонепроницаемость, марка	ТУ 5745-008-47517383-2008	W16	W18
Морозостойкость контактной зоны, не менее	ТУ 5745-008-47517383-2008	F100	F100

Примечания:
1. Протокол испытаний распространяется только на образцы, прошедшие испытания. Результаты испытаний относятся к предоставленным Заказчиком образцам.
2. Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения испытательной лаборатории.
3. Методики проведения испытаний включены в Перечень стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований технических регламентов.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА ИСПЫТАНИЙ